



PRATT & LAMBERT® PAINTS
Never compromise®

Multi-Purpose Interior/Exterior Waterborne Primer

P1001 / F2001 – White

Το **Pratt & Lambert® Multi-Purpose Interior/Exterior Waterborne Latex Primer** είναι ένα ταχυστέγνωτο εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης αστάρι υδατικής διασποράς που μονώνει τους πιο κοινούς οικιακούς λεκέδες όπως της νικοτίνης. Εξασφαλίζει πρόσφυση του τελικού χρώματος ακόμη και σε γυαλιστερές επιφάνειες. Συστήνεται για γυψοσανίδες, τοιχοποιία, ξύλο, πεπιεσμένο ξύλο, μέταλλο, πάνελ, αλουμίνιο, γαλβανιζέ, PVC, σωληνώσεις και σε ήδη βαμμένες επιφάνειες.

- Εσωτερική & εξωτερική χρήση
- Εξαιρετική μόνωση λεκέδων
- Μονώνει τους πιο κοινούς οικιακούς λεκέδες
- Άριστη καλυπτικότητα
- Γρήγορο στέγνωμα: στεγνώνει στην αφή σε 1 ώρα.

Προτεινόμενα συστήματα βαφής

Γυψοσανίδες:

1 στρώση **Pratt & Lambert® Int/Ext Multi-Purpose Waterborne Primer**
1-2 στρώσεις **Pratt & Lambert® Latex** ή αλκυδικό τελικό χρώμα

Τοιχοποιία (ωρίμαση 30 ημέρες):

1 στρώση **Pratt & Lambert® Int/Ext Multi-Purpose Waterborne Primer**
1-2 στρώσεις **Pratt & Lambert® Latex** ή αλκυδικό τελικό χρώμα

Σοβάς (ωρίμαση 30 ημέρες):

1 στρώση **Pratt & Lambert® Int/Ext Multi-Purpose Waterborne Primer**
1-2 στρώσεις **Pratt & Lambert® Latex** ή αλκυδικό τελικό χρώμα

Ξύλο, πεπιεσμένο ξύλου, πάνελ:

1 στρώση **Pratt & Lambert® Int/Ext Multi-Purpose Waterborne Primer**
1-2 στρώσεις **Pratt & Lambert® Latex** ή αλκυδικό τελικό χρώμα

Μέταλλο:

1 στρώση **Pratt & Lambert® Int/Ext Multi-Purpose Waterborne Primer**
1-2 στρώσεις **Pratt & Lambert® Latex** ή αλκυδικό τελικό χρώμα

Γαλβανιζέ, Αλουμίνιο, PVC:

1 στρώση **Pratt & Lambert® Int/Ext Multi-Purpose Waterborne Primer**
1-2 στρώσεις **Pratt & Lambert® Latex** ή αλκυδικό τελικό χρώμα

Multi-Purpose Interior/Exterior Waterborne Primer

Προετοιμασία Επιφανειών

Όλες οι επιφάνειες θα πρέπει να προετοιμάζονται κατάλληλα και να είναι καθαρές. Συστήνεται πάντα υγρό τρίψιμο. Αποφύγετε τη δημιουργία σκόνης και την έκθεσή σας προς αυτή. Για να εξασφαλιστεί η σωστή πρόσφυση, η επιφάνεια που πρόκειται να βαφτεί πρέπει να είναι απαλλαγμένη από ρύπους, σκόνη, λάδια, λίπη, κερί, σκουριά και οποιεσδήποτε άλλες επιφανειακές προσμείξεις. Καθαρίστε την επιφάνεια χρησιμοποιώντας ένα κατάλληλο καθαριστικό. Ξεπλύνετε προσεκτικά και αφήστε να στεγνώσει. Τρίψτε την επιφάνεια για να αφαιρέσετε τυχόν σαθρά χρώματα και να εξομαλύνετε παλιές επιφάνειες. Θαμπώστε τις γυαλιστερές επιφάνειες με γυαλόχαρτο Νο150. Γεμίστε τις ρωγμές και τις τρύπες με τον κατάλληλο στόκο για να εξομαλύνετε τις ανώμαλες περιοχές. Όταν στεγνώσει, ξεπλύνετε και αφαιρέστε τη σκόνη λείανσης.

Γυψοσανίδες: Σκουπίστε με ένα υγρό πανί για να αφαιρέσετε τη σκόνη. Αφήστε να στεγνώσει. Γεμίστε τις ρωγμές και τις τρύπες με κατάλληλο στόκο και λειάνετε. Οι ενώσεις πρέπει να πρέπει να ωριμάσουν και να λειανθούν πλήρως.

Τοιχοποιία, τσιμεντόλιθοι: Όλες οι νέες επιφάνειες πρέπει να ωριμάζουν σύμφωνα με τις συστάσεις του προμηθευτή-συνήθως περίπου 30 ημέρες. Οι τραχείες επιφάνειες μπορούν να γεμιστούν για να παρέχουν μια ομαλή επιφάνεια.

Γυψοσοβάς: Όλες οι νέες επιφάνειες πρέπει να είναι σκληρές και να έχουν ωριμάσει σύμφωνα με τις συστάσεις του προμηθευτή - συνήθως τουλάχιστον 30 ημέρες. Προετοιμάστε τον μαλακό, πορώδες ή κονιορτοποιημένο γυψοσοβά με διάλυμα 1 κουταλάκι ξύδι σε 1 γαλόνι νερού. Επαναλάβετε έως ότου η επιφάνεια είναι σκληρή, ξεπλύνετε με νερό και αφήστε την να στεγνώσει

Ξύλο, κόντρα πλακέ κλπ: Τρίψτε κάθε ξύλινη επιφάνεια. Καλύψτε όλες τις τρύπες και ρωγμές με κατάλληλο στόκο. Αφαιρέστε όλη τη σκόνη λείανσης.

Αλουμίνιο και Γαλβανισμένο Μέταλλο: Πλύνετε με κατάλληλο καθαριστικό για να αφαιρέσετε οποιοδήποτε λάδι, λίπος ή άλλη επιφανειακή μόλυνση. Αφαιρέστε όλη τη διάβρωση με γυαλόχαρτο, σύρμα καθαρισμού ή άλλη μέθοδο απόξεσης.

PVC: Τρίψτε ελαφρώς για βέλτιστη πρόσφυση.

Σφράγιση: Συμπληρώστε τα κενά μεταξύ των παραθύρων, των θυρών, του τελειώματος και άλλων ανοιγμάτων διαμέσου τοιχώματος με μαστίχες ή σιλικονούχες μαστίχες αφού ασταρωθεί η επιφάνεια.

Μούχλα: Αφαιρέστε πριν από τη βαφή πλύση με διάλυμα 1 μέρους υγρού χλωρίνης και 3 μερών νερού. Εφαρμόστε το διάλυμα και καθαρίστε την περιοχή με μούχλα. Αφήστε το διάλυμα να παραμείνει στην περιοχή της μούχλας για 10 λεπτά. Ξεπλύνετε καλά με νερό και αφήστε την επιφάνεια να στεγνώσει πριν βάψετε. Φορέστε προστατευτικά γυαλιά, αδιάβροχα γάντια και προστατευτικό ρουχισμό. Ξεπλύνετε γρήγορα οποιοδήποτε από τα μείγματα που έρχονται σε επαφή με το δέρμα σας. ΜΗΝ ΠΡΟΣΘΕΤΕΤΕ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ Ή ΑΜΜΩΝΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΧΛΩΡΙΝΗΣ.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Φορέας:	Ακρυλικό πολυμερές	
Φινίρισμα:		0 – 10 units @60°
Σημείο Ανάφλεξης:	N/A	
Στερεά κατ όγκο:	Λευκό	36 ±2%
Στερεά κατά βάρος:	Λευκό	52 ±2%
Βάρος/Λίτρο:	Λευκό	1.33 kg

Τεχνικό Δελτίο

05/2019: ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΤΑΡΓΕΙ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ

ΠΟΕ:	Ειδικά Επιγρίσματα ενός συστατικού A/θ (Y) Οριακή τιμή ΠΟΕ: 140g/L.	<139g/L
Απόδοση ανά στρώση:		~10 m ² ανά λίτρο
Πάχος βαφής ανά στρώση:		@ 100μm υγρό; 35μm στεγνό
Στέγνωμα (@ 25°C, 50% R.H.):	Στην αφή	30 mins
	Επαναβαφή ως αστάρι	1 ώρα
	Επαναβαφή ως μονωτικό λεκέδων	4 ώρες
Χρώμα		Λευκό
Tinting	Kraft Inspired Color Universal Colorants Σημείωση: Για καλύτερη τελική εμφάνιση, η απόχρωση να προσεγγίζει το χρώμα του τελικού χρώματος. Χρησιμοποιήστε το 1/4 της συνταγής της απόχρωσης του τελικού χρώματος για να μην υπερβείτε τα 4 oz.	
Συσκευασίες:	1 Quart (0.946L), 1 Gallon (3.785L)	

Εφαρμογή

Θερμοκρασία (αέρα, επιφάνειας και υλικού): Εφαρμόστε σε θερμοκρασίες άνω των 10 °C.

Όταν χρησιμοποιείται για εξωτερική χρήση απαιτείται να επαναβάφεται εντός το πολύ 14 ημερών με τελικό χρώμα. Μην αραιώνετε όταν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ως μονωτικό λεκέδων.

Airless Spray: Πίεση/Ακροφύσιο/Αραιώση

2000 psi/.015'' - .021'' / Δεν συνίσταται

Πινέλο: Πινέλο/Αραιώση

Nylon-Polyester / Δεν συνίσταται

Ρολό: Τρίχωμα/Αραιώση

1/4'' - 3/4'' συνθετικό / Δεν συνίσταται

Οδηγίες για βελτιστοποίηση του αποτελέσματος

- Καθαρίστε την επιφάνεια ενδελεχώς
- Προετοιμάστε κατάλληλα την επιφάνεια
- Καλύψτε τις ρωγμές και τις ατέλειες τοίχων με τη χρήση κατάλληλου στεγανοποιητικού ή επισκευαστικού υλικού.
- Γεμίστε τα κενά ή τα ανοίγματα γύρω από τα παράθυρα με τη χρήση κατάλληλου στεγανοποιητικού ή επισκευαστικού υλικού.
- Σφραγίστε τις επιφάνειες όπου απαιτείται χρησιμοποιώντας υψηλής ποιότητας σφραγιστικές μαστίχες, επαναβαφόμενες σιλικονούχες μαστίχες ή σφραγιστικά.

Προειδοποιήσεις

- Προστατέψτε το προϊόν από τον παγετό
- Μην το χρησιμοποιείται σε οριζόντιες επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.

Καθαρισμός εργαλείων

Καθαρίστε τις λερωμένες επιφάνειες αμέσως με σαπούνι και ζεστό νερό. Καθαρίστε τα χέρια και τα εργαλεία αμέσως μετά τη χρήση με σαπούνι και ζεστό νερό. Μετά τον καθαρισμό, ξεπλύνετε τον εξοπλισμό ψεκασμού με διαλυτικό για να αποφύγετε τη σκουριά του εξοπλισμού. Ακολουθήστε τις οδηγίες ασφαλείας του κατασκευαστή όταν χρησιμοποιείτε διαλυτικά

Οδηγίες Υγιεινής, Ασφάλειας και Προστασίας του Περιβάλλοντος

Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση το δοχείο του προϊόντος. Για περαιτέρω πληροφορίες ανατρέξτε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας της οδηγίας 1272/2008 EE (CLP)

Τεχνικό Δελτίο

05/2019: ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΤΑΡΓΕΙ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τα άνω τεχνικά στοιχεία, πληροφορίες, συστάσεις και οδηγίες βασίζονται στις επιστημονικές γνώσεις, εργαστηριακές μελέτες και τη μακροχρόνια εμπειρία μας, ωστόσο οι ως άνω πληροφορίες θα πρέπει να θεωρούνται ενδεικτικές και να επανεξετάζονται σε κάθε περίπτωση σε σχέση με τις εκάστοτε συνθήκες και την κάθε πρακτική εφαρμογή. Συνεπώς, θα πρέπει να εξετάζεται η καταλληλότητα του προϊόντος για κάθε συγκεκριμένη χρήση, κατόπιν ενημέρωσης από την τρέχουσα έκδοση του Εντύπου Τεχνικών Πληροφοριών στην ιστοσελίδα μας www.kraftpaints.gr, καθώς και επικοινωνίας με το τεχνικό τμήμα της εταιρείας μας, αν υπάρχει ανάγκη. Η εταιρεία μας εγγυάται την ποιότητα του ίδιου του προϊόντος, ενώ σε κάθε περίπτωση ο χρήστης φέρει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη σχετικά με τυχόν ανεπιθύμητες επιπτώσεις από τη χρήση του προϊόντος.

DRUCKFARBEN HELLAS S.A.

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 19 300 ΑΤΤΙΚΗ | ΤΗΛ.: +30 210 55 19 500 –

FAX: +30 210 55 19 501

www.druckfarben.gr | www.kraftpaints.gr

Γραμμή Επικοινωνίας / Παραγγελιών Χωρίς Χρέωση

800 111 7700 Δευτέρα - Παρασκευή, 8.00 π.μ - 04.00 μ.μ.

Email: paints.orders@druckfarben.gr